

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Качественная оценка количественных значений характеристик некоторых свойств материалов

Таблица Е.1 – Группы качественной оценки драпируемости материала

Ткань	Оценка драпируемости при значениях К д		
	Хорошая, более	Удовлетворительная	Плохая, менее
Шелковая	85	75-85	75
Хлопчатобумажная	65	45-65	45
Шерстяная:			
Платьевая	80	68-80	68
Костюмная	65	50-65	50
Пальтовая	65	42-65	42

Таблица Е.2 – Группы качественной оценки несминаемости материала

Группа несминаемости	% несминаемости
Несминаемая	Более 55
Малосминаемая	46-55
Среднесминаемая	30-45

Таблица Е.3 – Группы качественной оценки осыпаемости материала

Группа ткани	Усилие, даН
Легкоосыпающиеся	До 2,9
Средней осыпаемости	3-6
Неосыпающиеся	Более 6

Таблица Е.4 – Группы качественной оценки раздвигаемости нитей в швах

Группа ткани	Усилие раздвигания, даН
Легкораздвигающиеся	До 7
Среднераздвигающиеся	Более 7

Таблица Е.5 – Группы качественной оценки прорубаемости материала

Группа материала	Число повреждений на 100 проколов	
	Ткань	Трикотажное полотно
I (малая прорубаемость)	Не более 5	Не более 2
II (средняя прорубаемость)	6-26	3-15
III (большая прорубаемость)	Более 26	Более 15